



SR-71 Ровнитель для пола (стяжка)

Ровнитель (стяжка) для пола используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий при строительстве зданий промышленного и жилого назначения, а также для изготовления гладких и прочных полов различного назначения.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, плотным, сухим, тщательно очищенным от пыли, извести, жиров, масел, копоти, следов краски. Трещины следует увеличить механическим путем. Не менее чем за 4 часа до начала работ покрыть основание грунтом глубокого проникновения SR-51, SR-52.

Приготовление растворной смеси

Содержимое одного мешка (25 кг) смешать с 4-4,5 литрами чистой воды с помощью мешалки с малыми оборотами до получения однородной массы без комков, **при этом ровнитель добавляется в воду**. Выждать в течении 5 минут и вновь перемешать. Ровнитель для пола готов к применению.

Рекомендации при выполнении работ

В помещении, где будут производиться работы, не должно быть сквозняков. Раствор вылить на подготовленное основание и при необходимости развести по поверхности при помощи резиновой планки или других подобных инструментов. Допускается механизированный способ заливки. По истечении 24 часов возможно пешеходное движение. Напольное покрытие возможно крепить через 7 суток. Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C.

Вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других условиях может измениться время высыхания и схватывания.

Состав

Полимерные материалы, цемент и фракционированный песок.

Срок хранения

6 месяцев в сухих условиях и герметичной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорция	4-4,5 литров воды на 25 кг продукта
Время потребления	до 30 минут
Температура основания	+ 5°C + 30°C
Расход	1,8 кг/м ² на 1 мм толщины
Толщина слоя	от 10 до 50 мм
Прочность на сжатие	через 28 дней более 20 Н/мм ²