



SR-15 Штукатурка универсальная

Штукатурка тонкая SR-15 используется для выравнивания стен из бетона, легкого бетона, кирпича, для ремонта цементно-известковых штукатурок внутри и снаружи зданий. Штукатурка имеет серый цвет и рекомендуется для предварительной подготовки поверхности перед нанесением финишной шпаклевки. Применяется при ручном и машинном нанесении.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, плотным, сухим, тщательно очищенным от пыли, извести, жиров, масел, копоти, следов краски. Осыпающийся слой необходимо устранить. Не менее чем за 4 часа до начала работ покрыть основание грунтом глубокого проникновения SR-51. Окна и другие необрабатываемые поверхности должны быть защищены.

Приготовление растворной смеси

Содержимое одного мешка (25 кг) смешать с 6 литрами чистой воды с помощью мешалки с малыми оборотами до получения однородной массы без комков. Выждать в течении 5 минут и вновь перемешать. Шпаклевка готова к применению.

Рекомендации при выполнении работ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C с использованием типового инструмента. Рекомендуется сначала заполнять большие выемки и неровности, а когда раствор наберет прочность укладывать выравнивающий слой. Инструмент и оборудование очищать после каждого использования. Вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.

Состав

Полимерные материалы, цемент и фракционированный песок, известь.

Срок хранения

6 месяцев в сухих условиях и герметичной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Пропорция	6 литров воды на 25 кг продукта
Время потребления	до 60 минут
Температура основания	от +5°C до +30°C
Толщина наносимого слоя	3-30 мм
Расход	около 13 кг на 1м ² поверхности на каждый мм толщины
Прочность при сжатии	через 28 суток около 15 МПа
Прочность при изгибе	через 28 суток около 4,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,5 МПа